



SELLADOR GRIETAS & FISURAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Grietas & Fisuras es un sellador de un solo componente basado en acrílicos elastizados con caucho de excelentes propiedades:

Es elástico y cohesivo.

Adhiere a distintas superficies.

Retiene sus propiedades al paso del tiempo.

Resiste el sol y la lluvia.

Mínima contracción al curar.

Debido a que Grietas & Fisuras fluye fácilmente del cartucho y es absolutamente no chorreable, resulta apropiado para el tomado de juntas verticales expuestas a la atmósfera.

El material fresco es coloreable con los tonalizadores para látex de exteriores.

USOS

Grietas y fisuras en paredes, sellado de paneles premoldeados, uniones de carpintería metálica con cemento, techos de fibrocemento, juntas verticales, mesadas, sanitarios, mampostería y hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disolventes: Material fresco: agua
Material curado: thinner
- Aspecto: Masa tixotrópica.
- Color: Blanco.
- Densidad: 1.5 grs/cm³ +/- 0.05 grs/cm³
- Contracción:
- En peso: aproximadamente 17% ± 2%.
- En volumen: aproximadamente: 30% ± 2%.
- Sólidos: 83% ± 2%.
- Formación de piel (a 25° C): 2 horas.
- Vulcanizado total (a 25° C, cordón de 2 mm): 48 horas.
- Resistencia a la tracción (promedio): 1 Kg/cm².
- Elongación a la rotura (promedio): 100 %.

FORMA DE APLICACIÓN

Independientemente del tipo de superficie a sellar conviene imprimarla previamente con un poco de sellador diluido en agua, aplicando a pincel y luego rellenar la junta con sellador Grietas & Fisuras, el que mientras está fresco puede ser emparejado con un paño humedecido con agua.

No aplicar si se espera lluvia inmediata o temperaturas por debajo de los 5°C.

RENDIMIENTO

En gramos por metro lineal y en juntas rectangulares.

		Ancho de junta (cm)			
		0.2	0.5	0.75	1
Profundidad (cm)	0.2	6.4	16	24	32
	0.5		40	64	80
	0.75			91	125
	1				160

Los espacios en blanco son dimensiones no aconsejadas para el sellado.

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Pomos de 320grs

Cartuchos de 420grs

Baldes de 1Kg y 5Kg

C092015

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. Nódulo prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.



Mariano Moreno 5673
CP 1678 - Caseros - Buenos
Aires - Argentina

Tel: (+54 11) 2121-5924
www.nodulo.com