

Junta Premoldeada Nodulastic Color



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La **Junta Premoldeada Nodulastic Color** es la solución estética para las juntas de los pisos decorados. Permite un sellado fácil, prolijo y nunca pegajoso de las juntas de dilatación.

Está basada en materiales sintéticos, elásticos, de gran duración a la intemperie y con el transcurso del tiempo se transforma en goma debido a los agentes vulcanizantes que contiene en su formulación.

USOS

Sellado de juntas de dilatación en pisos, veredas, patios y azoteas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 1,60 gr/cm³ +/- 0,1gr/cm³
- Sólidos: 98% +/- 0.5%
- Dureza Shore A: 21 +/-1
- Resistencia a la tracción: 5,3 kg/cm² a 20°C
- Elongación a la rotura: 600%
- Recuperación a la elongación máxima: 60%
- Resistencia al lavado:
 - detergentes diluidos muy buena
 - hipoclorito de sodio muy buena
 - álcalis diluidos buena
 - hidrocarburos no soporta
 - ácidos diluidos mala
- Rango de temperatura de uso: -15°C a 60°C
- Ensayo de envejecimiento (Xenotest):65°C y 80% de humedad: No presenta resquebrajamiento en su superficie, ni alteraciones en el material, manteniendo características elásticas y una deformación de la probeta por la gravedad.
- Absorción de movimientos: 5%

FORMA DE APLICACIÓN

El ancho de la junta a tratar deberá ser de aproximadamente de 19mm, lo que se consigue utilizando madera de 3/4 de pulgada de ancho como separador de los distintos paños de material cuando se construye el solado.

Rellene el espacio interior de la junta con poliestireno expandido, goma espuma o arena seca hasta 15 mm del borde.

Las superficies interiores de la junta deben estar limpias y secas, sin pinturas ni aceites, etc.

La **Junta Premoldeada Nodulastic Color** debe estar tibia (45°C a 50°C). En días calurosos poner la junta al sol, sino calentarla en horno muy suave.

Pintar con pintura **Imprimación Nodulo para Junta Color** sólo los dos laterales de la junta.



Con la imprimación fresca, se calafatea la **Junta Premoldeada Nodulastic Color** presionando el material sobre los laterales para asegurar un buen contacto. Utilizar una regla de plástico o madera con la superficie bien lisa para que al presionar el material de junta este quede parejo.

El anclaje se produce cuando se seca la Imprimación (24 hs con 20°C y 60% de humedad).

Si se deben unir dos tiras de **Junta Premoldeada Nodulastic Color**, superponer una tira sobre otra aproximadamente 1 cm y presionar fuertemente para que se unan.

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Cajas de 2 tiras de 15mm de 20mm de 4,5 metros de largo con 2 pomos de Imprimación Nodulo

Colores: Rojo, blanco, gris, verde y beige

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com